



Datový list

BauderTEC KSO

Břidlice přírodní

Popis výrobku	Asfaltový pás SBS modifikovaný-samolepící		
Oblasť použití	Vrchní vrstva ve vícevrstevném systému plochých střech bez provozních nebo ochranných vrstev a o min. spádu střešní roviny 2% . Použití na střešních plochách a v oblasti napojení např. u požárně ohrožených konstrukcí nebo přilehlého okolí (např. čerpací stanice).		
Povrch	nahoře:	Břidlice přírodní	
	dole:	Strhávací fólie (pod ní samolepící hmota)	
Nosná vložka - Druh a hmotnost	Skleněná mřížka a skleněná rohož		
Objednávací číslo	1603 2000		

Vlastnosti	Zkušební metoda	Jednotka	Požadavky
Délka	EN 1848-1	m	5
Šířka	EN 1848-1	m	1
Tloušťka	EN 1849-1	mm	≥ 4
Ohebnost za nízkých teplot nahoře	EN 1109	°C	≤-30
Ohebnost za nízkých teplot dole	EN 1109	°C	≤-30
Odolnost proti stékání při zvýšené teplotě nahoře	EN 1110	°C	≥100
Odolnost proti stékání při zvýšené teplotě dole	EN 1110	°C	≥100
Největší tahová síla podélně	EN 12311-1	N/5cm	≥ 1000
Největší tahová síla příčně	EN 12311-1	N/5cm	≥ 1000
Protážení: podélně	EN 12311-1	%	≥ 2
Protážení: příčně	EN 12311-1	%	≥ 2
Přímost	EN 1848-1	mm/10m	<20
Vodotěsnost metoda B	EN 1928	-	obstál
Reakce na oheň	EN 13501-1	-	E
Chování při působení vnějšího požáru ^{a)}	CEN/TS 1187	-	B _{ROOF} (t1)
Viditelné vady	EN 1850-1	-	Žádné zjevné vady
Odolnost proti odlupování	EN 12316-1	N/50mm	NPD



Identifikační číslo zkušebny: GPB, 1724
EN 13707

Datový list

BauderTEC KSO

Břidlice přírodní

Vlastnosti	Zkušební metoda	Jednotka	Požadavky
Smyková odolnost	EN 12317-1	N/50mm	NPD
Odolnost proti nárazu	EN 12691	mm	NPD
Odolnost proti statickému zatížení	EN 12730	kg	NPD
Rozměrová stálost	EN 1107-1	%	NPD
Trvanlivost	EN 1109	°C	NPD

a) zkušeno v systému

Likvidace odpad

Asfaltové odpady lze likvidovat jako domovní odpad nebo domovnímu odpadu podobný průmyslový odpad (evropský katalog odpadů EWC číslo 170302 „Asfalt bez obsahu téru“)

Skladování/Doprava

Asfaltový pás v roli skladovat a transportovat ve svislé poloze, chránit před UV zářením, vlhkostí a horkem.

Pokyny

Použití pouze na střešních plochách se sklonem $\geq 2\%$. U posypu se jedná o přírodní kamenivo (břidlice, žula, čedič, písek...). U těchto přírodních produktů jsou surovinou podmíněné možné barevné rozdíly-odstíny, za které výrobce nepřebírá žádnou záruku. To platí zejména pro barevné odchylky zapříčiněné vnějšími vlivy a počasím, jakož i barevnými odchylkami mezi jednotlivými výrobními šaržemi.

Další podklady

Aktuální podklady jako prospekty, návody pokládky atd. naleznete na internetu pod www.bauder.cz



Identifikační číslo zkušebny: GPB, 1724
EN 13707