


MASTERSIL[®]
Silná stránka stavby!

TMEL PRO RYCHLÉ OPRAVY



VAROVÁNÍ





TMEL PRO RYCHLÉ OPRAVY

TMEL PRO RYCHLÉ OPRAVY

CZ / Charakteristika: MASTERSil® Tmel pro rychlé opravy je dvousložková epoxidová hmota pro rychlé a snadné opravy tvrdých materiálů – praskliny, průsaky, úlomky, materiálové vady apod. u bojlerů, expanzních nádob, radiátorů, palivových nádrží, chladiců, potrubí, šroubů apod. Také možno použít jako náhradu kabelové izolace. Vhodný pro styk s pitnou vodou. Vytvrzený tmel můžeme opracovat broušením, vrtáním, možno přetírat. **Návod k použití:** opravovaný podklad musí být odmaštěný a zdrsněný, oddělte z válečku odhadnuté potřebné množství k opravě a prohněte jej v prstech (použijte ochranné rukavice, učitěte vývin tepla) do jednotné šedé barvy (hnetení provedte do 15 minut při teplotě +20°C, do 10 minut při +25°C). Takto připravený tmel ihned naneste na opravované místo, možno uhladit navlhčenou stěrkou do finální podoby. Doba vytvrzení je odvislá od teploty okolí: při +20°C – cca 3 minuty, při +25°C – cca 2 minuty. **Teplotní odolnost:** -30°C až +120°C, krátkodobě +150°C. **Aplikační teplota:** -10°C až +30°C. **Obsahuje:** epoxidová pryskyřice (průměrná početní molekulová hmotnost ≤ 700), talex.

H315 Dráždí kůži. H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci. H319 způsobuje vážné podráždění očí. H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P280 Používejte ochranné rukavice. P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla. P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P333+P313 Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhleďte lékařskou pomoc/ ošetření. P501 Odstraňte obsah/obal v souladu se zákonem o odpadech. EUH205 Obsahuje epoxidové složky. Může vyvolat alergickou reakci.

Spotřebujte do data uvedeného na obale.

Distribuce v ČR a SR:

DONAUCHEM s.r.o., Za Žoskou 377, 288 02 Nymburk, tel.: +420 317 070 220, fax: +420 317 070 230, email: donauchem@donauchem.cz, www.donauchem.cz

SK / Charakteristika: MASTERSil® Tmel pro rychlé opravy je dvousložková epoxidová hmota pro rychlé a ľahké (jednoduché) opravy tvrdých materiálů – praskliny, prysaky, úlomky, materiálové vady apod. pri bojleroch, expanzných nádobách, radiátoroch, palivových nádržiach, chladicích, potrubíach, skrútkach apod. Tiež možno použiť ako náhradu kábelovej izolácie. Vhodný pre styk s pitnou vodou. Vytvrdený tmel môžeme opracovať brúsením, vrtaním, možno pretierať. **Návod na použitie:** opravovaný podklad musí byť odmaštený a zdrsnený, oddelíte z valčeka odhadnuté potrebné množstvo na opravu a premiešajte ju v prstoch (použite ochranné rukavice, učitie vývin tepla) do jednotnej šedej farby (hnetenie vykonajte do 15 minút pri teplote +20°C, do 10 minút pri +25°C). Takto pripravený tmel ihneď naneste na opravované miesto, možno uhladiť navlhčenou stierkou do finálnej podoby. Doba vytvrdenia je závislá od teploty okolia: pri +20°C – cca 3 minúty, pri +25°C – cca 2 minúty. **Teplotná odolnosť:** -30°C až +120°C, krátkodobě +150°C. **Aplikačná teplota:** -10°C až +30°C. **Obsahuje:** Obsahuje epoxidové živica (priemerná početnej molekulová hmotnosť ≤ 700), mastenec.

H315 Dráždí kůžu. H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci. H319 Spůsobuje vážné podráždění očí. H412 Škodlivý pro vodné organismy, s dlhodobými účinkami. P102 Uchovávejte mimo dosahu deti. P280 Noste ochranné rukavice. P302+P352 PŘI KONTAKTE S POKOŽKOU: Omyte velkým množstvom vody a mýdla. P305+P351+P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. P333+P313 – Ak sa prejaví podráždenie pokožky alebo sa vytvorí vyrážka: vyhľadajte lekársku pomoc/ starostlivosť. P501 Zneškodnite obsah/nádobu v súlade so zákonom o odpadoch a obaloch. EUH205 Obsahuje epoxidové zložky. Může vyvolat alergickou reakci.

Spotřebujte do dátumu uvedeného na obale.

