

## Pokryvačský tmel kaučukový

**Pokryvačský tmel kaučukový** je trvale pružný tmel na bázi syntetického kaučuku. Tmel je doporučen na opravy a renovace expanzních a konstrukčních střešních spojů. Barevné odstíny zajišťují estetické těsnění. Tmel má vynikající přilnavost bez použití primeru k většině střešních materiálů jako jsou:

- asfaltové krytiny
- dehtové krytiny
- střešní tašky
- cihly
- beton
- kov
- dřevo
- kámen
- PVC
- Měď

### VÝHODY:

- Široký okruh střešních aplikací
- Vynikající na tmelení a opravy červených střech
- Vynikající přilnavost k většině střešních materiálů
- Vodě odolný, nestárnoucí tmel
- Trvale pružný
- Bez obsahu silikonů

### TYPICKÉ POUŽITÍ

- Tmelení netěsných střešních krytin z bitumenů, střešních tašek, vlnitých a hladkých plechů a dalších
- Tmelení spojů krytin jako: bitumenové krytiny, azbestové desky, kovové pláty a jiné
- Tmelení spojů mezi klempířskými prvky jako jsou podokapní pásy, klempířské části protipožárních zdí, střešních lemů, lemování komínů, ventilačních trubek, spojů mezi požárními zdmi a střechou, světlíků a střešních oken;
- Tmelení okapových spojů, úžlabin a odtokových trubek na dešťovou vodu

### TECHNICKÁ DATA

Nevytvrzený:	
Konzistence:	pasta
Hustota:	0,94 g/cm <sup>3</sup> (+/- 0,05)
Pracovní čas:	cca. 15-20 min
Vytvrzovací poměr:	1-2 mm/den v závislosti na tloušťce tmelu, okolní teplotě a vlhkosti
Aplikační teplota:	od +5°C do +40°C
Barva:	červená, transparentní, bílá, šedá, černá, hnědá
Vytvrzený:	
Tvrdost dle Shore A:	25 +/-5
Modul tažnosti při 100% natažení:	0,5 N/mm <sup>2</sup>
Deformace:	25%
Teplotní odolnost:	od -25°C do +100°C

### NÁVOD K POUŽITÍ

**Příprava:** Pracovní povrchy musí být suché, čisté, bez volných částic a nečistot jako je prach, rez, olej. V případě vytvoření estetického tmelení chránit hrany tmelené spáry TYTAN Maskovací malířskou páskou.



**Aplikace:** odříznout plastovou špičku kartuše těsně nad závitem, dle šířky spáry seříznout i aplikační špičku pod úhlem 45° v průřezu šíře spáry. Nasadit do aplikační pistole a aplikovat.

Tmel lze formovat do počátku tvorby povrchové slupky vlhkou stěrkou či látkou. Okamžitě po aplikaci odstranit TYTAN Maskovací malířskou pásku.

**Čištění:** Nástroje a potřísněné povrchy mohou být čištěny petrolejovými rozpouštědly, např. technický benzin, terpentýn, petrolej.

## LOGISTICKÉ INFORMACE

Obsah	Balení	Množství v krabicích	Standardní množství Na EURO paletě
310ml	Kartuše	12	1440
1kg	plechovka	12	420
5kg	Kbelík	12	420

Záruční doba je 24 měsíců od data výroby, jestliže je výrobek skladován v uzavřeném originálním obalu při teplotě od +5°C do +25°C na suchém místě. Chránit před mrazem.

### Přepravní informace:

Silniční:	ADR:	Bez omezení
Námořní:	IMDG:	Bez omezení
Letecká:	ICAO / IATA-DGR:	Bez omezení
UN číslo:		Bez čísla

## BEZPEČNOSTNÍ A ZDRAVOTNICKÉ INFORMACE

**Obsahuje: *n*-butyl acetate - Indexové číslo 607-025-00-1.**

R10 Hořlavý

R66 Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže

S2 Uchovávejte mimo dosah dětí

S23 Nevdechujte páry/aerosoly

S29 Nevylévejte do kanalizace

S46 Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení

S24/25 Zamezte styku s kůží a očima

Hořlavina II. Třídy.

**OBAL ODEVZDEJTE VE SBĚRNĚ NEBEZPEČNÉHO ODPADU!**

Směs může být použita pouze pro účely stanovené v návodu k použití.



S publikací těchto technických informací ztrácí všechna předchozí vydání platnost.

Výše uvedené informace vychází z výzkumu firmy Selena a na základě toho se předpokládá, že jsou přesné. Protože podmínky a způsob použití našich výrobků samotnými zákazníky nemůžeme kontrolovat, tato informace by neměla sloužit jako náhrada vlastního vyzkoušení. Zákazník by měl sám vyzkoušet, zda-li je výrobek firmy Selena vhodný i pro jeho specifické použití. Selena zaručuje, že výrobek splňuje uvedené informace. V případě, že by výrobek neměl vlastnosti, které zaručujeme, má zákazník právo na vrácení peněz či výměnu za jiný výrobek. Selena Bohemia se tímto zříká zodpovědnosti za jakékoliv další záruky vhodnosti výrobku pro jiné než uvedené použití. Selena Bohemia se zříká zodpovědnosti za jakékoliv náhodné poškození. Doporučení pro použití by nemělo být chápáno jako pobídka k porušení jakéhokoliv patentu.